

## Notice d'utilisation Silicone Platinum

- Dureté : SHORE 20A
- Durée de conservation en pot : 12 mois
- Dosage Mélange : 1 : 1. (ex: 100g part A + 100g part B)
- Plage de température d'utilisation après curage :  
-40 °C + 250 °C
- Durée d'utilisation du mélange : 40 minutes (la chaleur réduit le temps d'utilisation).
- Temps de durcissement : 10 heures
- Utilisez un spray démoulant sur les parois de votre moule avant de couler le silicone.

PASTRY  
EVO



SHORE  
20



une question ?  
[process@pastryevo.fr](mailto:process@pastryevo.fr)

